









SH8CLARL**Caratteristiche**

- Incremento della sicurezza personale contro schegge e rottura vetri
- Rallentamento tentativi di effrazione attraverso superfici vetrate
- Incremento della protezione da schegge di vetro dovuta a eventi naturali e esplosioni
- Rallentamento viraggio colori dei materiali negli ambienti derivanti da UV

Prestazioni del prodotto

SH8CLARL				
Riduzione calore solare	3%	1%	1%	2%
Riduzione calore perso	0%	0%	0%	0%
Riduzione abbagliamento	2%	2%	3%	3%
UV bloccati	99%	99%	99%	99%
Totale energia solare respinta	21%	37%	30%	50%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto Applicato	Shading Coeff.	Luce visibile		Luce Visibile trasm.	Emmissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa in est.	Riflessa in int.			
	Nessuno	0,94	8%	8%	88%	0,84	6,02
	SH8CLARL	0,91	9%	9%	87%	0,89	6,02
	Nessuno	0,69	5%	5%	50%	0,84	6,02
	SH8CLARL	0,72	6%	7%	52%	0,89	6,02
	Nessuno	0,81	14%	14%	78%	0,84	2,84
	SH8CLARL	0,80	15%	15%	77%	0,89	2,84
	Nessuno	0,55	8%	8%	45%	0,84	2,84
	SH8CLARL	0,58	9%	14%	46%	0,89	2,84