

3M™ Scotchtint™





Sun Control Window Film

RE35SIARL





Caratteristiche

- Efficace riduzione del calore solare entrante negli ambienti nei mesi estivi
- Riduzione dei costi di condizionamento dell'aria
- Riduzione abbagliamento e discomfort visivo
- Rallentamento viraggio colori dei materiali negli ambienti
- Incremento privacy
- Applicazione da interno

Prestazioni del prodotto

RE35SIARL				
Riduzione calore solare	57%	45%	44%	38%
Riduzione calore perso	8%	8%	6%	6%
Riduzione abbagliamento	63%	64%	62%	60%
UV bloccati	98%	98%	98%	98%
Totale energia solare respinta	65%	67%	61%	70%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto Applicato	Shad. Coeff.	Luce visibile		Emmissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa	Trasm.		
	Nessuno	0,94	8%	88%	0,84	6,02
	RE35SIARL	0,40	42%	34%	0,68	5,51
	Nessuno	0,69	5%	50%	0,84	6,02
	RE35SIARL	0,38	16%	18%	0,68	5,51
	Nessuno	0,81	14%	78%	0,84	2,84
	RE35SIARL	0,45	42%	30%	0,68	2,67
	Nessuno	0,55	8%	45%	0,84	2,84
	RE35SIARL	0,34	18%	18%	0,68	2,67