

3M™ Scotchtint™





Sun Control Window Film

RE50NIARL





Caratteristiche

- Efficace riduzione del calore solare entrante negli ambienti nei mesi estivi
- Riduzione dei costi di condizionamento dell'aria
- Riduzione abbagliamento e discomfort visivo
- Rallentamento viraggio colori dei materiali negli ambienti
- Incremento privacy

Prestazioni del prodotto

RE50NIARL				
Riduzione calore solare	48%	39%	33%	29%
Riduzione calore perso	11%	11%	6%	6%
Riduzione abbagliamento	45%	45%	46%	44%
UV bloccati	99%	99%	99%	99%
Totale energia solare respinta	57%	63%	53%	65%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto applicato	Shading Coeff.	Luce visibile		Emissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa	trasmessa		
	Nessuno	0,94	8%	88%	0,84	6,02
	RE50NIARL	0,49	23%	48%	0,60	5,40
	Nessuno	0,69	5%	50%	0,84	6,02
	RE50NIARL	0,42	10%	27%	0,60	5,40
	Nessuno	0,81	14%	78%	0,84	2,84
	RE50NIARL	0,54	27%	43%	0,60	2,67
	Nessuno	0,55	8%	45%	0,84	2,84
	RE50NIARL	0,40	9%	24%	0,60	2,67