

3M™ Scotchtint™





Color Stable – Auto Film

CS 20





Caratteristiche

- Eccellente stabilità del colore nel tempo
- Riduzione abbagliamento e discomfort visivo
- Rallentamento viraggio colori dei materiali
- Incremento privacy

Prestazioni del prodotto

CS 20				
Riduzione calore solare	41%	34%	19%	16%
Riduzione calore perso	0%	0%	0%	0%
Riduzione abbagliamento	83%	80%	82%	82%
UV bloccati	99%	99%	99%	99%
Totale energia solare respinta	53%	57%	45%	56%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto Applicato	Shading Coeff.	Luce visibile		Luce Visibile trasm.	Emmissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa in est.	Riflessa in int.			
	Nessuno	0,94	8%	8%	88%	0,84	6,02
	CS 20	0,55	NA	5%	16%	0,84	NA
	Nessuno	0,69	5%	5%	50%	0,84	6,02
	CS 20	0,50	NA	4%	10%	0,84	NA
	Nessuno	0,81	14%	14%	78%	0,84	2,84
	CS 20	0,65	NA	13%	14%	0,84	NA
	Nessuno	0,55	8%	8%	45%	0,84	2,84
	CS 20	0,51	NA	6%	8%	0,84	NA