

3M™ Scotchtint™





Color Stable – Auto Film

CS 35





Caratteristiche

- Eccellente stabilità del colore nel tempo
- Riduzione abbagliamento e discomfort visivo
- Rallentamento viraggio colori dei materiali
- Incremento privacy

Prestazioni del prodotto

CS 35				
Riduzione calore solare	25%	22%	11%	11%
Riduzione calore perso	0%	0%	0%	0%
Riduzione abbagliamento	56%	56%	57%	57%
UV bloccati	98%	99%	99%	99%
Totale energia solare respinta	39%	49%	38%	53%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto Applicato	Shading Coeff.	Luce visibile		Luce Visibile trasm.	Emmissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa in est.	Riflessa in int.			
	Nessuno	0,94	8%	8%	88%	0,84	6,02
	CS 35	0,70	NA	6%	38%	0,84	NA
	Nessuno	0,69	5%	5%	50%	0,84	6,02
	CS 35	0,59	NA	5%	22%	0,84	NA
	Nessuno	0,81	14%	14%	78%	0,84	2,84
	CS 35	0,71	NA	13%	34%	0,84	NA
	Nessuno	0,55	8%	8%	45%	0,84	2,84
	CS 35	0,54	NA	7%	19%	0,84	NA